

Eclat

SÉLECTION DE TERROIRS
GRAINS FINS



Chauffe céramique

Barriques 225 L / 300 L

Spécifications techniques : Barriques Eclat / 225 L et 300 L

	Bordelaise Transport 225 L	300 L
Sélection des grains	Sélection de Terroirs grains fins	
Séchage	Séchage naturel : 26 mois minimum sur parc à bois	
Longueur douelles	95 cm	100 cm
Epaisseur douelles*	27 mm ou 22 mm sur demande	27 mm
Diamètre bouge	69 cm	77 cm
Diamètre tête	56 cm	63 cm
Epaisseur pièces fonds*	27 mm	
Cercles galvanisés	6 à 8 cercles galvanisés; rivets galvanisés	
Trou de bonde	48 / 50 mm	
Poids	47 kg	60 kg
Torréfaction	A coeur par céramique, selon cahier des charges client	
Temps de Chauffe	CRC (céramique douce) / CR (classique) / CRL (céramique longue)	
Finition	Ponçage au tour papier fin, finitions à la main	
Marquage	Gravure laser, selon cahier des charges client	
Contrôle	Echaudage classique et maintien en pression	
Conditionnement	Marguerites en têtes - Sous film plastique étirable	

* Valeur brute / Données indicatives et non-contractuelles.

Eclat




v i n é a
 Forêts et Arômes du Monde